

BRIK-CEN B-689 ADHESIVO DE CIANOACRILATO ESPECIAL MADERA

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de cianoacrilato de fraguado rápido.

PROPIEDADES


- ✓ Fraguado rápido
- ✓ Fácil utilización
- ✓ TIEMPO DE SECADO
- ✓ Velocidad de curado:
 - Metal/ Metal <40 segundos
 - Plástico/ Plástico <15 segundos
 - Goma/Goma <10 segundos
 - Madera/madera <60 segundos

APLICACIONES

- Une la mayoría de materiales como : MADERA, plásticos, metales, goma, mármol, cerámica, porcelana, cuero, cartón, tejidos...



Envases	Capacidad	Presentación	Caducidad
Auto aplicador	20 g	12undS	12 meses
Auto aplicador	50 g	12undS	12 meses



Conservar en lugar fresco y seco

BRIK-CEN B-689 ADHESIVO DE CIANOACRILATO ESPECIAL MADERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Método	Unidades	Valores
Aspecto	visual		Líquido color incoloro
Viscosidad	UEN EN ISO2555	mPa.s	900-1300
Capacidad de relleno		mm	0,2
Temperaturas máximas		°C	-50 a +80
Velocidad de curado con acelerador		S	<5
Velocidad de curado sin acelerador		s	5-35
Tiempo de curado (20°C)		h	24
Resistencia a la tracción		N/mm ²	20

MODO DE EMPLEO

Limpia y seca las superficies. Eliminar el polvo y desengrasar con acetona .

Agitar antes de usar.

Aplicar una capa delgada de adhesivo sobre una cara sin esparcirla y después unir con el otro soporte lo más rápido posible aplicando una ligera presión.

El adhesivo puede depositarse manualmente o con la ayuda de un aplicador automático.

La cantidad usual a depositar es de 5 mg/cm².

La garantía de curado y su máxima resistencia es a las 24 horas a 20°C.

ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre madera y materiales porosos en general.

LIMPIEZA

Limpieza con acetona

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota

La información contenida en este documento así como el asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) es el resultado de nuestra experiencia y debe considerarse como colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización mediante prueba o ensayo que el producto es el adecuado.

Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de los mismos conforme a nuestros estándares de calidad.