

GuadaSport Instalaciones Deportivas



Descripción

Pintura basada en una emulsión acrílica y pigmentos resistentes a la luz, ideal para el pintado y señalización de pistas de tenis, pavimentos deportivos, aglomerados asfálticos, hormigón, cemento, etc.

Propiedades

- Antideslizante.
- Excelente penetración y anclaje.
- Excelente rendimiento
- Gran poder cubriente.
- Colores sólidos a la luz.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Resistente al agua. Totalmente lavable.
- Excelente Adherencia sobre hormigón, cemento y aglomerados asfálticos.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.

Usos

Al exterior, se aplicará sobre pistas de tenis, pavimentos deportivos, señalización de campos de fútbol, aglomerados asfálticos, hormigón, cemento, etc.

Al interior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización
- Barrer la superficie cualquiera que sea, para eliminar el polvo, arena y partículas sueltas o mal adheridas. Abrir el poro en la superficie mecánicamente con objeto de que la película de pintura penetre perfectamente, y a continuación, aplicar el product.
- Si la superficie es extremadamente lisa o bruñida, tratar con maquina abrasiva con objeto de abrir poro para que la pintura se adhiera perfectamente.
- Con la superficie limpia, aplicaremos una primera capa de GuadaSport diluido entre un 15-20% de agua. Seca esta, aplicaremos una segunda capa de producto disuelta entre un 5-10% de agua.

Características técnicas

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.30 ± 0.05 Kg/L
Viscosidad	50-100 Po
Rendimiento Teórico	7-11 m ² /L
Tiempos de secado	30-60 minutos
Intervalo repintado	6-8 horas
Acabado	Mate
Color	Rojo, Verde, Blanco, Gris y Azul
Etiquetado COVS	2004/42IIA/(i)(140/140)Máx. COVS < 139g/L

Normas de Aplicación

Superficies nuevas

El soporte debe estar bien fraguado, por lo que se recomienda esperar 1 mes antes de aplicar la pintura.

Superficies Pintadas

Si la pintura está en buen estado, aplicar una o dos capas de GuadaSport, una vez eliminada la suciedad.

Si la pintura está mal adherida, agrietada o desconchada o se trata de cal, debe eliminarse por completo y proceder como si de superficie nueva se tratase.

En caso de soportes pulverulentos, endurecerlos previamente aplicando una capa de Guadalfix.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 12 y 4 L

Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

ED. 01. 01/10/2017



Pinturas Guadiel S.L. Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares · 23210 Guarroman (Jaén)
Tel. 953 678 245 E-mail: info@pinturasguadiel.com · www.pinturasguadiel.com